



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات
من ٢٠١٩/٩/١ حتى ٢٠٢٠/٥/١٣

الأصناف للأقطان المصرية									الصفة	الصف
جيزة ٩٥	جيزة ٩٠	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥		
٢٩,٦٢	٢٩,٨٠	٣٣,٩٢	٣٢,٤٦	٣٣,٤٠	٣٥,٥٦	٣٦,٢٧	٣٤,٣٤	٣٤,٨٥	متوسط طول النصف العلوى (مم)	
٨٢,٠	٨٤	٨٦,٣	٨٥,٧	٨٦,٧	٨٧,٦	٨٨,٤	٨٥,٨	٨٦,٧	نسبة الإنتظام (%)	
٨,٨٢	٦,٩٤	٥,٣٨	٥,٦٧	٥,١١	٤,٩٧	٤,٣٥	٧,٢٠	٥,٤٠	نسبة الشعيرات القصيرة (%)	
٣٥,٧	٣٦,١	٤١,٣	٤٣,٧	٤٥,١	٤٤,٩	٤٥,٩	٤٢	٤١,٤	المتانة (جم/تكس)	
٧,١	٨,٥	٦,٥	٦,٢	٦,١	٦,٠	٦,٨	٦,٥	٦,٨	الإستطالة (%)	
٤,١٤	٤,٤١	٣,٩١	٣,٨٩	٣,٥٤	٣,٩٠	٢,٩٤	٢,٩٦	٢,٩٣	قراءة الميكرونيير (ميكروجرام/بوصة)	
٧٠,٦	٦٣,٤	٧٥,١	٧٣,٨	٧٥,٦	٧٥,٨	٦٧,٩	٧٢,٩	٧٢,٣	درجة الإنعكاس Rd	
١٢,٣	١١,٢	٩,٣	٩,٠	٨,٩	٩,١	١١,٨	٩,١	٨,٥	درجة الإصفرار b+	
٧٩	٨٠	٧٨	٧٦	٧٣	٧٨	٦٣	٨١	٦٦	النضج	
١٥٠	١٦٠	١٤٩	١٥٦	١٣٣	١٤٩	١٢٤	٩٠	١١١	النعومة الوزنية	
٠,٤	١,٣	٠,٨	٠,٨	٠,٧	٠,٥	٠,٥	٠,٨	١,٣	مساحة الشوائب %	
٣٣	١٣٥	٥٦	٦٢	٥٩	٣٩	٥٨	٦٩	١١٣	عدد الشوائب %	
١٤٧	١٥١	١٩٦	١٩٧	٢١٢	٢١٦	٢٢٩	٢٠٤	٢٠٧	ابت الغزل	
١٦٦٨	٥٤	٢١٤٨	٥٩١	١٠٤	٦٣	٢	١	٤	عدد العينات	

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام DA mode