

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

موسم ٢٠٢٥-٢٠٢٦ الفترة من ٢٠٢٥/٩/١ الي ٢٠٢٦/١/٢٢

الصفة	الصفة	جيزة ٩٥	جيزة ٩٨	سوير جيزة ٩٤	super Giza ٨٦	super Giza ٨٦	سوير جيزة ٩٤	جيزة ٩٨	سوير جيزة ٩٤	جيزة ٩٨	سوير جيزة ٩٤	جيزة ٩٨	سوير جيزة ٩٤	جيزة ٩٨	سوير جيزة ٩٤	جيزة ٩٨	سوير جيزة ٩٤	جيزة ٩٨	الصفة
قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١	٤.١١
متوسط طول الصف الخوى (مم)	٣٥.٠١	٣٤.٩٦	٣٣.٩	٣٤.٨٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧١	٣٤.٧٧	٣٤.٧٧
نسبة الإنتظام (%)	٨٧.٥	٨٧.٤	٨٦.٦	٨٧.٦	٨٧	٨٦.٧	٨٧	٨٦.٧	٨٦.٦	٨٦.٧	٨٦.٦	٨٦.٧	٨٦.٦	٨٦.٧	٨٦.٦	٨٦.٧	٨٦.٦	٨٦.٧	٨٦.٧
نسبة الشعيرات القصيرة (%)	٥.٥	٥.٥	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩	٥.٩
المتانة (جم/تكس)	٤٢.٣	٤١.٧	٤٤.٣	٤١.٥	٤١.٣	٤٣.٧	٤١.٣	٤٣.٧	٤١.٣	٤٣.٧	٤١.٣	٤٣.٧	٤١.٣	٤٣.٧	٤١.٣	٤٣.٧	٤١.٣	٤٣.٧	٤٣.٧
درجة الانعكاس Rd	٧٧.٥	٧٧.٨	٧٤.٦	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٥.٨	٧٦.٩	٧٦.٩
درجة الإصفرار b+	٨.٨	٨.٧	٨.٩	٨.٦	٨.٩	٨.٧	٨.٩	٨.٦	٨.٩	٨.٧	٨.٩	٨.٦	٨.٩	٨.٧	٨.٩	٨.٦	٨.٩	٨.٧	٨.٧
ثابت الغزل	٢٠.٦	٢٠.٤	١٩.٧	٢٠.٢	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٨	١٩.٥	١٩.٥
النسبة المئوية للتصج	٨٢	٨١	٨٨	٨٤	٨٤	٨٨	٨٤	٨٤	٨٨	٨٤	٨٨	٨٤	٨٨	٨٤	٨٨	٨٤	٨٨	٨٤	٨٤
النعمية الوزنية	١٥٢	١٥١	١٦٧	١٥٤	١٥٣	١٦٧	١٥٤	١٥٣	١٦٧	١٥٤	١٥٣	١٦٧	١٥٤	١٥٣	١٦٧	١٥٤	١٥٣	١٦٧	١٦٧
نسبة الشوائب %	٣.٦	٣.٣	٣.٨	٣.٣	٣.٧	٣.٦	٣.٧	٣.٦	٣.٧	٣.٦	٣.٧	٣.٦	٣.٧	٣.٦	٣.٧	٣.٦	٣.٧	٣.٦	٣.٦
عدد العقد/جرام	١٧٩	٢١٨	١٤٧	١٤٢	١٨٠	١٤٨	١٨٠	١٤٨	١٨٠	١٤٨	١٨٠	١٤٨	١٨٠	١٤٨	١٨٠	١٤٨	١٨٠	١٤٨	١٤٨
عدد العينات	٥٠	٨٨	٣٨	٢٦	٩٥٢	٥٢	٩٥٢	٥٢	٩٥٢	٥٢	٩٥٢	٥٢	٩٥٢	٥٢	٩٥٢	٥٢	٩٥٢	٥٢	٩٥٢

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الحفيظ

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode