

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٢١ موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

الاصناف للأقطان المصرية												الصفة
اكسترا جيزة ٩٢ Cotton propagation	اكسترا جيزة ٩٢ BCI	اكسترا جيزة ٩٢ propagation	اكسترا جيزة ٩٢ BCI Propagation	اكسترا جيزة ٩٢	اكسترا جيزة ٩٢ BIO-CO	اكسترا جيزة ٩٢ BCI	اكسترا جيزة ٩٢	اكسترا جيزة ٩٢ propagation	اكسترا جيزة ٩٢	اكسترا جيزة ٨٧	اكسترا جيزة ٤٥	
٣,٩٣	٣,٧١	٣,٧٦	٣,٦١	٣,٦٦	٣,٤٤	٣,٩٥	٣,٨٤	٣,٨٥	٣,١٢	٣,٥٠	٣,٣٨	قراءة الميكرومتر (ميكروجرام/بوصة)
٣٥,٥٠	٣٣,٩٩	٣٤,٤٢	٣٣,٩٩	٣٣,٩٤	٣٤,٢٢	٣٦,٤٨	٣٦,٣٢	٣٦,٤٢	٣٧,١٤	٣٦,٥٩	٣٥,٩٩	متوسط طول الصف الطوى (مم)
٨٨,٧	٨٧,٤	٨٧,٩	٨٨,٠	٨٧,٢	٨٨,٧	٨٧,٨	٨٧,٦	٨٧,٨	٨٧,٧	٨٨,١	٨٧,٧	نسبة الانتظام (%)
٥,٤	٥,٦	٥,٥	٥,٥	٥,٦	٥,٥	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	نسبة الشجيرات القصيرة (%)
٤٦,٦	٤٦,١	٤٦,٦	٤٦,٤	٤٦,٣	٤٧,١	٤٥,٥	٤٥,٣	٤٥,٤	٤٤,٨	٤٣,٤	٤٣,٦	المتانة (جم/تكس)
٧٩,٢	٧٦,٨	٧٨,٣	٧٨,٠	٧٧,٠	٧٦,٩	٧٥,٣	٧٤,٧	٧٦,٥	٦٧,٤	٧٤,٢	٧٤,٥	درجة الانعكاس Rd
٨,٥	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٢	٨,٧	٨,٨	٨,٧	١٠,٩	٨,٣	٨,٦	درجة الاصفرار b+
٢٢٨	٢١٨	٢٢٣	٢٢٤	٢١٨	٢٣٠	٢٢٠	٢١٩	٢٢١	٢٢٢	٢١٩	٢١٨	ثابت الغزل
٨٦	٨١	٨٢	٨٣	٨١	٧٧,٣	٨٣	٨١	٨١	٧٢	٨٦	٨٥	النسبة المئوية للتشج
١٤٧	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤١	١٣٩	١٥٣	١٥١	١٥١	١٣١	١٢٦	١٢٤	النوعية الوزنية
	٣,٦	٣,٢	٣,٤	٣,٦		٣,٢	٣,٤		٣,٤	٣,١	٣,٥	نسبة الشوائب %
	١٨٤	١٥٥	١٥٦	١٧٠		١٦٧	١٧٣		٢٠٧	١٣٦	٢١٣	عدد العقد / جرام
٢	٩٩	١٨	٤	٦٨	٣	٦٠	١٦٠	٤٨	٧	٢	٣	عدد العينات

ملاحظة : الاختيار حسب نظام USDA mode

المدير العام / محمد عبد الحفيظ