



## الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

### مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٥/٩/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٢٥ موسم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

الأصناف للأقطان المصرية																	الصف
supG ٩٧	sup G ٩٤ regen agri	جزء ٩٥ propagation	المسرة جزء ٩٢	المسرة جزء ٩١ BCI	Giza ٩٠ Bci propagation	Giza ٩٠ Bci	جزء ٩٥	سوبر جزء ٩٧ propagation	سوبر جزء ٨٦ BCI propagation	سوبر جزء ٨٦	جزء ٩٨	سوبر جزء ٩٤	سوبر جزء ٩٤ Bci	super Giza ٨٦ propagation	سوبر جزء ٩١ BCI propagation	سوبر جزء ٩٤	الصفة
٤.١٦	٤.٣٣	٤.١٠	٣.٩٦	٤.٠١	٤.١٥	٤.٢١	٤.٢٧	٤.١٤	٤.٨٥	٤.٨١	٤.٠١	٤.٢٢	٤.٣٢	٤.٨٨	٤.١١	٤.١٦	قراءة الميكرومتر (ميكروجرام/بوصة)
٣٤.٠٨	٣٤.٦٧	٢٩.٥٨	٣٤.٠٩	٣٤.٧٦	٢٩.٤٨	٢٩.٩١	٢٩.٣٣	٣٣.٧٨	٣٤.٠٧	٣٣.٣٣	٣٠.٧٤	٣٤.٤٨	٣٤.٧٥	٣٣.٤٤	٣٤.٧٧	٣٤.٨٧	متوسط طول الصف العلوي (مم)
٨٥.٦	٨٦.٩	٨٢.٩	٨٦.٤	٨٧.١	٨٢.٩	٨٣.١	٨٢.٥	٨٦.١	٨٦.٩	٨٦.٠	٨٣.٦	٨٦.٦	٨٧.٤	٨٥.٧	٨٦.٨	٨٧.٢	نسبة الانظام (%)
٦	٥.٦	٨.٥	٥.٨	٥.٦	٨.٥	٨.٢	٨.٦	٦.٠	٥.٧	٦.١	٨.٤	٥.٧	٥.٦	٦.٢	٥.٦	٥.٦	نسبة الشعرات القصيرة (%)
٤١.٨	٤٠.٧	٣٥.٧	٤٦.٤	٤٦.١	٣٥.٦	٣٥.٧	٣٤.٧	٤١.٦	٤٤.٤	٤٢.٩	٣٥.٨	٤٠.٧	٤١.١	٤٣.١	٤١.٢	٤١.٤	المتانة (جم/نكس)
٧٧.٣	٧٧.٥	٦٧.٩	٧٧.٩	٧٧.٧	٦٩.٠	٦٩.٥	٦٩.٢	٧٦.٤	٧٣.٧	٧٣.٩	٦٦.٥	٧٥.٩	٧٧.٠	٧٤.٧	٧٨.٠	٧٧.٩	درجة الانكماش Rd
٨.٥	٨.٨	١١.٨	٨.٣	٨.٥	١١.٧	١١.٧	١١.٦	٨.٩	٨.٦	٩.١	١٢.٢	٩.٠	٨.٧	٩.١	٨.٧	٨.٧	درجة الاصفرار b+
١٩٣	١٩٦	١٥٠	٢١٢	٢١٦	١٥٠	١٥٢	١٤٤	١٩٤	١٩٨	١٨٩	١٥٦	١٩٥	٢٠٠	١٨٨	٢٠٠	٢٠٢	ثابت القول
		٨٤			٨٣	٨٦	٨٥	٨٣		٨٦	٨٠	٨٤			٨١	٨٣	النسبة المئوية للتخروج
		١٥٣			١٥٣	١٥٦	١٥٥	١٥٢		١٦٥	١٥٠	١٥٣			١٥٢	١٥٣	التعومة الوزنية
٣.١		٥.٢	٣.٤			٥.١	٤.٦	٣.٢		٣.٧	٤.٧	٣.٩			٣.١	٣.٥	نسبة الشوائب %
١٨٥		١٤٧	٢١٤			١٤١	١٤٥	١٦٣		٢٠٧	١٧٥	١٨٤			٢٢١	٢١١	عدد العقد/جرام
٢	١٧	٢٧	٦	١٣	١٩	٢٤	٨٨	٤٥	٥	٤٢	٤٧	٤٠.٨	١٨	١٩	٤٩	٢٤	عدد العقدات

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبد الحفيظ