

الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٥/٩/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦

الأصناف للأقطان المصرية												الصفات
جيزة 95 propagation	اكسترا جيزة 92BCI	Giza 95Bci propagation	Giza95 Bci	جيزة 95	أكسترا جيزة 92 BIO-CO	جيزة 98	سوبر جيزة 94	اكسترا جيزة 97propagation	أكسترا جيزة 93	أكسترا جيزة 87	أكسترا جيزة 45	الصفة
٤.١٣		٤.٠٣	٤.١٧	٤.٢٨		٣.٨١	٤.٢٤	٤.٢٨				قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
٢٩.٦٢		٢٩.٤٥	٢٩.٨٠	٢٩.٣١		٣٠.٥٧	٣٤.٤٤	٣٣.٦٠				متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٢.٧		٨٣.٢	٨٣.٠	٨٢.٦		٨٣.٤	٨٦.٧	٨٥.٨				نسبة الإنتظام (%)
٨.٧		٨.١	٨.٣	٨.٦		٨.٧	٥.٧	٦.٠				نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٥.٣		٣٥.٤	٣٥.٨	٣٤.٧		٣٥.٤	٤٠.٩	٤٢.٦				المتانة (جم/كس)
٦٨.١		٦٨.٥	٦٩.٤	٦٩.٣		٦٧.٠	٧٥.٧	٧٦.٣				درجة الإنعكاس Rd
١١.٨		١١.٥	١١.٧	١١.٦		١٢.٣	٩.٠	٩.٢				درجة الإصفار b+
١٤٧		١٥١	١٥١	١٤٤		١٥٥	١٩٥	١٩٤				ثابت الغزل
٨٣		٨٣	٨٦	٨٦		١٨١	٨٥					النسبة المئوية للتضج
١٥٢		١٥٣	١٥٦	١٥٦		١٥٠	١٥٥					التعومة الوزنية
٦.٠				٤.٤		٥.٦						نسبة الشوائب %
١٣٥			١٤١	١٤١		١٦٩	١٧٣					عدد العقد/جرام
١٠		٤	١٥	٧٢		٢١	٥٠	٦				عدد العينات

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode

رئيس مجلس الإدارة
/ محمد عبد الحفيظ