



## الخواص الطبيعية للأقطان المصرية لموسم 2025-2026

الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن  
CATGO  
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى  
ISD

في الفترة من 1/9/2025 إلى 4/6/2026

صفات جودة الألياف																	أصناف القطن المصرى	
المعمل الكيميائى	معمل الميكرولاب	معمل الشوائب		معمل النعومة والنضج (الميكرومات)		معمل الـ H.V.I												
		نسبة الشوائب Trash (%)	عدد العقد/ جرام Neps Count/ gram	النعومة الوزنية Hair Weight (Millitex)	النسبة المئوية للنضج Maturity (%)	ثابت الغزل SCI	درجة الأصفرار Yellowown Degree (+b)	درجة الأمتعاس Reflectance Degre (Rd %)	Fiber Mechanical Properties		Fiber Length Parameters			مقراءة الميكرونير Micronaire Reading	الأصل الوراثى للأصناف	اللون		
المحتوى الكلى للسكّر (%)	Fiber Perimeter (µ)							الاستطالة Elongation (%)	المتانة (جم/كس) Strength (g/tex)	نسبة الشفيرات القصيرة Short Fiber Index (%)	نسبة الانتظامية Uniformity Index (%)	متوسط الطول Upper Half Mean Length (mm)						
No risk		4.4	229	131	84	211	9.0	72.9	6.8	42.6	5.5	87.3	35.77	3.49	Giza 7 * Giza 28	أبيض	*** Extra Giza 45	EXTRA
		4.1	222	118	86	208	9.6	69.1	6.2	42.5	5.6	87.3	35.59	3.47	Giza 77 * Giza 45A		*** Extra Giza 87	
		4.5	222	133	74	220	11.5	66.4	6.2	44.3	5.4	87.9	37.38	3.30	Giza 77 * Bima S6	كريشى	*** Extra Giza 93	
		3.3	149	155	86	216	8.9	75.1	6.1	45.4	5.5	87.8	36.36	4.30	Giza 84 (Giza 70 * Giza 51B) *S62	أبيض	*** Extra Giza 96	
		3.5	168	142	82	215	8.5	76.7	6.4	45.9	5.7	87.0	34.05	3.79	Giza 84 (Giza 68 *Giza 74)		** Extra Giza 92	
		3.7	184	154	84	197	9.0	75.4	6.9	41.3	5.7	86.9	34.56	4.19	Giza86 * 10229	أبيض	Super Giza 94	SUPER
		3.2	176	153	83	203	9.0	76.3	6.3	43.8	6.0	86.6	34.05	4.19	(Giza 89 * R101) * Giza 86 * Giza 94)	Super Giza 97		
		3.9	135	168	88	195	9.2	73.4	6.9	43.8	6.0	86.7	33.59	4.83	Giza 81 * Giza 75	Super Giza 86		
		3.9	159	155	85	147	11.8	69.2	6.7	35.3	8.6	82.8	29.33	4.21	Giza 83 * (Giza 75 * 5844) * Giza 80	كريشى	GIZA 95	
		4.4	189	151	81	157	12.3	66.3	7.3	35.9	8.4	83.6	30.79	3.97	(Giza 83 * Giza 80 * Giza 89) * A107		GIZA 98	