

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١ موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الأصناف للأقطان المصرية												الصف
الصفة	أصناف جيزة ٤٥	أصناف جيزة ٨٧	أصناف جيزة ٩٣	أصناف جيزة ٩٦	أصناف جيزة ٩٦ BCI	أصناف جيزة ٩٦ BIO-CO	أصناف جيزة ٩٦	أصناف جيزة ٩٦ BCI	أصناف جيزة ٩٦	أصناف جيزة ٩٦ BCI	أصناف جيزة ٩٦	الصفة
قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)	٣,٣٨	٣,٥٠	٣,١٢	٣,٨٥	٣,٨٤	٣,٩٥	٣,٤٤	٣,٦٦	٣,٧١	٣,٩٣	٣,٩٣	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
متوسط طول النصف الطوى (مم)	٣٥,٩٩	٣٦,٥٩	٣٧,١٤	٣٦,٤٢	٣٦,٣٢	٣٦,٤٨	٣٤,٢٢	٣٣,٩٤	٣٣,٩٩	٣٣,٥٠	٣٣,٥٠	متوسط طول النصف الطوى (مم)
نسبة الانتظام (%)	٨٧,٧	٨٨,١	٨٧,٧	٨٧,٨	٨٧,٦	٨٧,٨	٨٨,٧	٨٧,٢	٨٨,٠	٨٧,٤	٨٨,٧	نسبة الانتظام (%)
نسبة الشعيرات القصيرة (%)	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٥	٥,٦	٥,٥	٥,٦	٥,٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
المتانة (جم/تكن)	٤٣,٦	٤٣,٤	٤٤,٨	٤٥,٤	٤٥,٣	٤٥,٥	٤٧,١	٤٦,٣	٤٦,٤	٤٦,١	٤٦,٦	المتانة (جم/تكن)
درجة الانعكاس Rd	٧٤,٥	٧٤,٢	٦٧,٤	٧٦,٥	٧٤,٧	٧٥,٣	٧٦,٩	٧٧,٠	٧٨,٠	٧٦,٨	٧٩,٢	درجة الانعكاس Rd
درجة الإصفرار b+	٨,٦	٨,٣	١٠,٩	٨,٧	٨,٨	٨,٧	٨,٢	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٥	درجة الإصفرار b+
ثابت القزل	٢١٨	٢١٩	٢٢٢	٢٢١	٢١٩	٢٢٠	٢٣٠	٢١٨	٢٢٣	٢١٨	٢٢٨	ثابت القزل
النسبة المئوية للتضج	٨٥	٨٦	٧٢	٨١	٨٢	٨٣	٧٧,٣	٨١	٨٢	٨١	٨٦	النسبة المئوية للتضج
النوعية الوزنية	١٢٤	١٢٦	١٣١	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٣٩	١٤١	١٤٣	١٤١	١٤٧	النوعية الوزنية
نسبة الشوائب %	٣,٥	٣,١	٣,٤		٣,٤	٣,٢		٣,٦	٣,٤	٣,٦		نسبة الشوائب %
عدد العقد / جرام	٢١٣	١٣٦	٢٠٧		١٧٣	١٦٧		١٧٠	١٥٦	١٥٥	١٨٤	عدد العقد / جرام
عدد العينات	٣	٢	٧	٤٨	١٦٠	٦٠	٣	٦٨	٤	١٨	٩٩	عدد العينات

ملاحظة : الاختبار حسب نظام USDA mode