



نتائج إختبار الصفات الطبيعية للقطن الأبلند المنزوع
في شرق العوينات
Lima - Edessa
العينات مسحوبة عن طريق المحالج
From 1/9/2023 to 23/5/2024

الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
الإدارة العامة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي

Edessa Cotton			Lima Cotton			Varities	العهاز المستخدم
معامل الاختلاف	المدى	المتوسط	معامل الاختلاف	المدى	المتوسط		
-----	----	4.33	7.34	4.14-5.39	4.66	Micronaire Reading	قراءة الميكرونيير
-----	-----	27.83	3.29	26.97-30.54	28.62	Upper Half Mean Length	متوسط طول النصف العلوي (مم)
-----	-----	81.9	1.2	81.8-85.9	83.5	Uniformity Index (%)	نسبة الإنتظام (%)
-----	-----	8.3	7.3	6.6-8.8	7.7	Short Fiber Index (%)	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
-----	-----	31.1	5.5	27.0-34.7	30.9	Strength (gm/tex)	المتانة (جم/ تكس)
-----	-----	69.6	3.4	66.0-76.7	71.9	Reflectance degree Rd	درجة الإنعكاس
-----	-----	8.6	4.2	7.4-9.1	8.4	Yellowness degree +b	درجة الإصفرار
-----	-----	126	-----	-----	133	SCI	ثابت الغزل
---	----	-----	3.9	70-83	75	Maturity (%)	النسبة المئوية للنضج (%)
---	-----	-----	1.9	178-195	185	Hair weight (millitex)	النعومة الوزنية (ملليتكس)
----	-----	-----	----	3.2-4.8	4.0	Trash (%)	نسبة الشوائب (%)
----	-----	-----	----	72-152	107	Neps count/gram	عدد العقد/ جرام
3			27			عدد العينات المختبرة لجهاز H.V.I	